

总体

材料状态 已商用：当前有效

供货地区 北美洲

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料，10% 填料按重

性能特点 一般目的

用途 一般目的

形式 颗粒料

加工方法 注射成型

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.47	g/cm ³	ASTM D792
收缩率 - 流动 (3.18)	0.8	%	ASTM D955
吸水率 (24 hr)	0.27	%	ASTM D570
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (M 计秤)	83		ASTM D785
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度	82.7	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	6	%	ASTM D638
弯曲模量	3720	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度	64	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (0.45 MPa)	149	°C	ASTM D648
熔融温度	166	°C	
注射	额定值	单位制	
干燥温度	79.4 到 90.6	°C	
干燥时间	3.0 到 4.0	hr	
建议的最大回制料比例	25	%	
螺筒后部温度	185 到 193	°C	
螺筒中部温度	185 到 193	°C	
螺筒前部温度	185 到 193	°C	
射嘴温度	199 到 216	°C	
模具温度	70.0 到 90.0	°C	
注塑温度	48.3 到 117	MPa	