

总体

材料状态	已商用：当前有效		
供货地区	北美洲	南美洲	亚太地区
添加剂	冲击调节器		
性能特点	改良抗撞击性	抗撞击性，高	
用途	齿轮	滚轴	开关
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.35	g/cm ³	ASTM D792
熔流率 (190° C/2.16)	6	g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动 (3.00)	1.6 到 2.4	%	ASTM D955
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (M 计秤)	75		ASTM D785
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ² (3.20 mm)	34.3	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (断裂, 3.20)	> 300	%	ASTM D638
弯曲模量 ³ (6.40 mm)	1380	MPa	ASTM D790
弯曲强度 ³ (6.40 mm)	44.1	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度	180	J/m	ASTM D256
拉伸冲击强度 (1.60 mm)	250	kJ/m ²	ASTM D1822
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			ASTM D648
0.45 MPa, 未退火, 6.40	147	° C	
1.8 MPa, 未退火, 6.40	94	° C	
熔融温度	165	° C	DSC
线形膨胀系数 - 流动	0.00013	cm/cm/° C	ASTM D696
可燃性	额定值		测试方法
UL 阻燃等级 (0.800 mm)	HB		UL 94
注射	额定值	单位制	
干燥温度	80.0 到 90.0	° C	
干燥时间	2.0 到 3.0	hr	
螺筒后部温度	165 到 185	° C	
螺筒中部温度	175 到 195	° C	
螺筒前部温度	185 到 205	° C	
加工 (熔体) 温度	190 到 210	° C	
模具温度	50.0 到 90.0	° C	
注塑温度	60.0 到 130	MPa	
注射速度	中等偏快		
背压	0.100 到 0.500	MPa	
螺杆转速	40 到 60	rpm	
合模力	30 到 5.0	kN/cm ²	