

总体

材料状态

已商用：当前有效

供货地区

亚太地区

形式

颗粒料

物理性能

额定值

单位制

测试方法

熔流率 (190° C/2.16

24 到 30

g/10 min

ISO 1133

机械性能

额定值

单位制

测试方法

拉伸模量

2600

MPa

ISO 527-2

拉伸应力 (屈服)

62

MPa

ISO 527-2

拉伸应变 (断裂)

34

%

ISO 527-2

弯曲强度

85

MPa

ISO 178

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

简支梁缺口冲击强度

5

kJ/m<sup>2</sup>

ISO 179/1eA

热性能

额定值

单位制

测试方法

熔融温度

165

° C

ISO 11357-3