

总体

材料状态 已商用：当前有效

供货地区 亚太地区

添加剂 PTFE润滑剂 (100000 ppm)

形式 颗粒料

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.42	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
收缩率 - 流动	1.8	%	ASTM D955
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (M 计秤)	82		ASTM D785
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度	53.9	MPa	ASTM D638
弯曲强度	88.3	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度	74	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (0.45)	120	° C	ASTM D648
可燃性	额定值		测试方法
UL 阻燃等级	HB		UL 94