

总体

材料状态

已商用：当前有效

供货地区

亚太地区

填料/增强材料

碳纤维增强材料, 30% 填料按重量

部件标识代码 (ISO 11469)

>LCP-CF30<

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.49

g/cm³

ISO 1183

收缩率²

横向流量: 1.00 mm

0.24

%

流量: 1.00 mm

-0.06

%

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度

200

MPa

ASTM D638

伸长率 (断裂)

1.5

%

ASTM D638

弯曲模量

29000

MPa

ISO 178

弯曲强度

300

MPa

ISO 178

Flexural Strain

1.7

%

ISO 178

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

简支梁缺口冲击强度

12

kJ/m²

ISO 179/1eA

热性能

额定值

单位制

测试方法

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)

240

°C

ISO 75-2/A

电气性能

额定值

单位制

测试方法

体积电阻率

4.00E+03

ohm • cm

IEC 60093

可燃性

额定值

单位制

测试方法

UL 阻燃等级

V-0

UL 94

UL 档案号

E106764

补充信息

额定值

Color Number

BK430P

