

总体

材料状态 已商用：当前有效

供货地区 亚太地区

添加剂 二硫化钼润滑剂

性能特点 低摩擦系数 经润滑

形式 颗粒料

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.44	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力			
屈服	64	MPa	ISO 527-2
--	60	MPa	ASTM D638
伸长率			
断裂	40	%	ASTM D638
断裂	20	%	ISO 527-2
弯曲模量			
--	2510	MPa	ASTM D790
--	2500	MPa	ISO 178
弯曲强度			
--	96	MPa	ASTM D790
--	84	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	4.8	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度	55	J/m	ASTM D256
反向缺口冲击	630	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
1.8 MPa, 未退火	110	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火	81	°C	ISO 75-2/A
线形膨胀系数			ASTM D696
流动: 23°C	0.0001	cm/cm/°C	
横向: 23°C	0.0001	cm/cm/°C	
可燃性	额定值		测试方法
UL 阻燃等级	HB		UL 94
UL 档案号	E45034		