

总体

材料状态 已商用：当前有效

供货地区 亚太地区

性能特点 抗撞击性，高 良好的柔韧性

部件标识代码 (ISO 11469) >POM+PUR<

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.35	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服)	37	MPa	ISO 527-2
断张率	75	%	ISO 527-2
弯曲模量	1200	MPa	ISO 178
弯曲强度	43	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	20	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
补充信息	额定值		
Color Number	CF2001		